LINIAPRO MATT

PEINTURE MATE EN BASE AQUEUSE ET SANS SOLVANT, POUVANT ETRE TEINTEE, À FORT POUVOIR COUVRANT, DESTINEE A UNE APPLICATION INTÉRIEURE

Application

LINIAPRO MATT est utilisé pour la finition des murs et plafonds composés de maçonnerie, de plâtre, de béton, de béton cellulaire, de plaques de plâtre, de fibre de verre, de MDF, de couches de peinture existantes, etc ... **LINIAPRO MATT** est une couche finale mate qui confère au support traité un rayonnement caractéristique. **LINIAPRO MATT** est utilisée également comme couche de fond sous la peinture à la chaux KALKVERF CALCIANA de la gamme Rewah Paint.

Description

LINIAPRO MATT est une peinture sans solvant facile à mettre en œuvre, peu odorante et à fort pouvoir couvrant donnant lieu à une couche de finition. Outre la couleur standard blanche, les palettes de couleur les plus courantes sont disponibles. Ces dernières peuvent être réalisées conformément au système Monicolor. Il est conseillé d'utiliser **LINIAPRO MATT** en combinaison avec une couche de fond de LINIAPRO PRIMER, pour obtenir ainsi une couche finale optimale exempte de traces de reprises et uniforme. Grâce à sa combinaison avec LINIAPRO PRIMER qui peut également être teinté, une seule couche de finition de **LINIAPRO MATT** est généralement suffisante. Cependant, il est aussi possible d'appliquer 2 couches de **LINIAPRO MATT**, comme dans la plupart des systèmes de peinture.

Caractéristiques et propriétés

Aspect	viscosité
Densité	+/- 1,51 (blanc)
Teneur en matière solide	+/- 60%
Solvant	eau
hors poussière	après 2 h ½
Recouvrable	après 4 heures

Mode d'emploi

Préparation

Comme couche finale

LINIAPRO MATT est utilisée sur un support préalablement traité au LINIAPRO SUPERFIX et/ou sur une couche de fond de LINIAPRO PRIMER appliquée(s) conformément aux informations reprises dans les fiches techniques respectives. Remuer **LINIAPRO MATT** avant utilisation.

Comme couche de fond pour la peinture à la chaux KALKVERF CALCIANA

Le support doit être suffisamment résistant, sain, propre, exempt de sels, suffisamment sec et débarrassé de toute partie non adhérente. Les enduits hydrauliques, les réparations et les constructions en béton doivent avoir atteint une prise suffisante. Il convient de fixer les couches de peinture non adhérentes et les supports fortement absorbants ou poudreux au LINIAPRO SUPERFIX conformément aux informations reprises sur la fiche technique. Nettoyer les couches de peinture brillantes ou lisses au moyen d'un produit dégraissant et procéder éventuellement à un léger ponçage.

Mise en oeuvre

LINIAPRO MATT est appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Si vous le souhaitez, le produit peut être dilué avec 5% d'eau.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Précautions
La température de formation du film minimum de **LINIAPRO MATT** est de 5°C. Le matériel peut être nettoyé immédiatement après son utilisation à l'eau claire ou à l'eau savonneuse.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
+/- 0,125 ltr/m²/couche

Conditionnement
2,5 ltr et 10 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24